JALLUT

Technischen Datenblatt
08/2026

Jalemail SR satin



Seidenglanz, hochbeständige, lösemittelhaltige, thixotrope Emaille für innen und aussen. Schnelltrocknend. Auf Urethan-Alkydharz Basis



Verwendungsbereich

Empfohlen für Neubau- oder Renovierungsarbeiten in allen Bereichen der Baudekoration wie Küchen, Badezimmer, WCs, Holzelemente im Innenbereich usw. auf Untergründen wie beispielsweise:
- Metallische Untergründe
- Vorlackierte Verkleidungen (auf geeignetem Primer)
- Haftende Altfarben
- Holz und Holzwerkstoffe (im Innenbereich)



Eigenschaften

- Schnelle Trocknung
- Am gleichen Tag überstreichbar
- Langlebig
- Gute chemische- und Witterungsbeständigkeit
- Harter, stoss- und kratzfester Film
- Gute Haftung
- Einfache Anwendung
- Mit Rostschutz

Merkmale



Präsentation	Thixotrope Farbe
Trockenes Aussehen	Seidenglanz - glatt
Spiegelglanz	Glanzwert 60°: 25±5
Trockengehalt	Gewicht: 65% ± 2
Dichte	1,24±0,03
VOC-Gehalt	420 g/l max.
Trocknung (20°C, 65 %)	Staubtrocken: 2 Stunden Überstreichbar: nach 8 Stunden. *Bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit.*
Ergiebigkeit	Durchschnittlich 90g/m2 oder 14m2/l pro Anstrich. Kann je nach Untergrund und Auftragung variieren.
Abtönung	Weiß und Farbtöne der Farbpalette, die mit kalibrierter weißer und transparenter Basis realisierbar sind
Verpackung	1L - 5L
Aufbewahrung	24 Monate in der geschlossenen Originalverpackung. Vor Frost und Temperaturen über 35°C schützen. Den Behälter nach Gebrauch wieder dicht verschliessen.

Jalemail SR satin

Anwendung

Verdünnung

Gebrauchsfertiges Produkt. Vor der Anwendung umrühren.

Werkzeuge

Pinsel, Bürste, Lackierwalze, Pistole (Airless)
Airless: Kann unverdünnt mit einem Airlessgerät aufgetragen werden, das eine Leistung von mindestens 3 l/Min. aufweist.
- Düse: **0,012" - 0,014"**
- Druck: 150-200 bar
- Filter: 100 Mesh (XXX µm)

Reinigung des Materials

Sofort nach dem Gebrauch mit Waschbenzin.

Anwendungsbedingungen

- Umgebungstemperatur und Temperatur des Untergrunds / Bauteils mindestens 8° C (Vorsicht bei T > 35°C).
- Relative Luftfeuchtigkeit < 70%.
- Bei der Anwendung auf Rohholz darf der Feuchtigkeitsgehalt nicht mehr als 15 % betragen

Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen beim Auftragen intakt, trocken, kohärent und sauber sein. Je nach Fall müssen sie gebürstet, geschliffen, abgeschabt, sandgestrahlt, gebeizt, abgewaschen oder einer Hochdruckreinigung unterzogen werden, um Schmutz und abblätternde, bröckelige oder staubende Teile zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen können (Rost, Zunder, Fettrückstände usw.).

Anwendungssystem

Unbearbeitete metallische Untergründe
- Entfetten - entrosten - abschleifen
- Eine Schicht Jalprim, verdünnt mit durchschnittlich 3 % Waschbenzin, falls erforderlich, bei Nichteisenmetallen (verzinkte Metalle müssen behandelt werden) und Primaire antirouille bei Eisenmetallen
- 2 Schichten Jalemail SR satin je nach gewünschter Schutzwirkung

Haftende Altfarben auf diesen Untergründen
- Schleifen, Mattieren der Oberflächen
- 2 Schichten Jalemail SR satin je nach gewünschter Schutzwirkung

Holz und Holzwerkstoffe (im Innenbereich)
- Falls nötig vorher eine Imprägnierung und vorbeugende Behandlung gegen Schädlinge (Pilze, Insekten usw.) anwenden
- Eine Schicht synthetische Grundierung, verdünnt mit durchschnittlich 20 % Waschbenzin, überstreichbar nach 12 Stunden
- Mit feinem Sandpapier glätten oder leicht abschleifen, falls erforderlich
- Zwei Schichten Jalemail SR satin je nach gewünschter Schutzwirkung

Hinweis

Sicherheitsvorschriften auf der Verpackung beachten und Sicherheitsdatenblatt lesen

Dieses technische Merkblatt hat den Zweck, unsere Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes zu informieren, und entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die beschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und sachgerecht zu prüfen. Für die Verarbeitung und die in diesem Merkblatt beschriebenen Eigenschaften kann daher keine Garantie übernommen werden. Da sich der Stand der Technik ständig weiterentwickelt, ist es Sache unserer Kunden, sich vor der Verarbeitung des Produkts bei unseren Serviceabteilungen zu erkundigen, ob es sich um die neueste Ausgabe handelt. Außerdem garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäß den Regeln des Schweizerischen Verbands der Lack- und Farbenfabrikanten.

Claessens
A SWISS COMPANY

VERNIS CLAESSENS SA
Route Sous-Riette 15
CH-1023 Crissier
Tel. +41 21 702 07 02
mail@claessens.com
www.claessens.com