Technisches Datenblatt
04/2026

VORANSTRICH

Weiß pigmentierter Grundanstrich auf Basis eines Dispersionsbindemittels, mit Wasser verdünnbar.

Verwendungs-bereich Anwendbar auf tragfähigen Untergründen, Putz, herkömmlichem Zement, Beton und gut haftenden, vorhandenen Beschichtungen wie Kunstharzputzen und Emulsionen. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Eigenschaften • Tiefenwirksame Eindringung für gute Haftung auf dem Untergrund • Gute Deckkraft • Oberflächenregulierung • Erleichtert das Auftragen verschiedener Oberflächenbehandlungen

Anwendungs-bereiche • Gängige mineralische Bauuntergründe mit geeigneter Absorptionsfähigkeit • Gipsfliesen, Placoplâtre, nicht wasserabweisend • Vorhandener Putz

Merkmale

Präsentation Dicke Farbe

Trockenes Aussehen Struktur

Spiegelglanz Nicht messbar

Trockengehalt 67 %

Dichte ca. 1,55 kg/dm³

VOC-Gehalt 0

Trocknung (20 °C, 65 %) Staubtrocken: 30 Minuten.
Überstreichbar nach 12 Stunden.
Die Trocknungszeit verlängert sich bei kaltem und feuchtem Wetter.

Ergiebigkeit Durchschnittlich 250 g/m² pro Anstrich, je nach Untergrund und Auftragsart variierend.

Abtönung Weiß und Pastelltöne

Verpackung 5 kg - 20 kg

Aufbewahrung 12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung haltbar. Vor Frost und Temperaturen über 35 °C schützen.

VORANSTRICH

Anwendung

Verdünnung	Durchschnittlich 10 bis 20 % mit Wasser, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds
Werkzeuge	Pinsel, Rolle
Reinigung von Materialien	Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser
Anwendungsbedingungen	• Umgebungs- und Substrattemperatur über 5 °C (Vorsichtsmaßnahmen bei T > 35 °C) • Relative Luftfeuchtigkeit unter 80 % • Trockenes Wetter, geschützt vor starker Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung • Trockenes, nicht kondensierendes Substrat.
Untergrundvorbereitung	Die zu behandelnden Oberflächen müssen sauber und fest sein. Bei fragwürdigen Oberflächen kann je nach Beschaffenheit Bürsten, Schleifen, Abkratzen, Sandstrahlen, Abbeizen, Hochdruckreinigen oder Waschen erforderlich sein, um jegliche Spuren von Schmutz, abblätternden, bröckeligen oder pulverförmigen Teilen zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen könnten.
Anwendungssystem	**Auf Substraten mit geringer Absorption** • Eine Schicht von **Gips-Haftfläche** mit etwa 10 bis 20 % Wasser, abhängig von der Porosität **Auf stark saugfähigen Oberflächen** • Eine Schicht **Fixfond SIL** Nach 8 Stunden überstreichbar • Ein Anstrich**Gips-Haftfläche** mit etwa 10 bis 20% Wasser
Beachten	Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Verpackung und lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt.

Das vorliegende technische Merkblatt dient der Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produkts und wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Angesichts der Vielzahl von Untergründen und produktbezogenen Bedingungen ist der Anwender jedoch verpflichtet, in eigener Verantwortung und nach den Regeln der Technik und des Handwerks zu prüfen, ob die vorgestellten Materialien für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind. Daher wird keine Gewähr für die Verarbeitung und die in dieser Anleitung genannten Eigenschaften übernommen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, obliegt es unseren Kunden, sich vor jeder Verarbeitung bei uns zu vergewissern, dass es sich tatsächlich um die aktuellste Ausgabe handelt. Darüber hinaus garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäß
den Vorschriften des Schweizerischen Verbandes der Farben- und Lackhersteller.

Claessens
A SWISS COMPANY

VERNIS CLAESSENS SA
Route Sous-Riette 15
1023 Crissier

Tel. +41 21 702 07 02 / mail@claessens.com
www.claessens.com