JALLUT

Scheda tecnica
08/2026

Jalemail SR satin



Smalto di finitura a lunga durata, satinato tixotropico, per interni ed esterni, a essiccazione rapida, a base di resine alchidiche uretaniche, diluibile con solvente



Destinazione

Consigliato in tutti gli ambiti di decorazione dell'edilizia come cucine, bagni, WC, opere interne in legno, ecc. per lavori nuovi o di ristrutturazione su supporti quali:
- Fondi metallici
- Rivestimenti prelaccati (su primer adatto)
- Vecchie pitture aderenti
- Legno e derivati (in interni)



Proprietà

- Essiccazione rapida: Ricopribile in giornata
- Lunga durata
- Buona resistenza chimica e buona tenuta alle intemperie
- Buona durezza del film, resistenza gli urti e ai graffi
- Buona aderenza
- Facilità di applicazione, buona scorrevolezza
- Proprietà antiruggine

Caratteristiche



Presentazione	Pittura tixotropica
Aspetto secco	Satinato - teso
Brillantezza speculare	BS 60°: 25±5
Residuo secco	In peso: 65% ± 2
Densità	1,24±0,03
Tasso di COV	420 g/l max.
Essiccazione (20°C, 65%)	Fuori polvere: 2 ore Ricopribile dopo 8 ore *La bassa temperatura e l'alto tasso di umidità rallentano l'essiccazione.*
Resa	In media 90 g/m2 o 14 m2/l per strato, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione
Colore	Bianco e colori del campionario realizzabili con basi bianche calibrate e trasparenti
Formato confezioni	1L - 5L
Conservazione	24 mesi nella confezione originale non iniziata. Conservare al riparo dal gelo e da temperature superiori a 35°C. Chiudere ermeticamente la confezione dopo l'uso.

Jalemail SR satin

Applicazione

Diluizione
Prodotto pronto all'uso. Mescolare prima dell'applicazione.

Attrezzi
Pennello, spazzola, rullo laccatore, pistola (airless)
Airless: Può essere applicato senza diluizione con dispositivi Airless con una portata nominale pari o superiore a 3 l/min.
• Ugello: **0,012"-0,014"**
• Pressione: 150-200 bar
• Filtro: 100 mesh (XXXµm)

Pulizia del materiale
Subito dopo l'uso con acquaragia.

Condizioni di applicazione
• Temperatura ambiente e del supporto superiore a 10°C (attenzione se T > 35°C)
• Umidità relativa inferiore all'70%.
• Per l'applicazione su legno grezzo, il tasso di umidità non deve superare il 15%

Preparazione dei supporti
I fondi devono essere sani, asciutti, coerenti e puliti per l'applicazione. A seconda dei casi, potrebbero occorrere spazzolatura, carteggiatura, raschiamento, sabbiatura, decapaggio, lavaggio HP, lisciviazione, per eliminare qualsiasi traccia di sporco e le parti difettose, friabili o polverulente che possono compromettere l'aderenza (ruggine, calamina, residui grassi, ecc.)

Sistema di applicazione
Fondi metallici grezzi
• Sgrassare - rimuovere la ruggine - carteggiare
• Uno strato di Jalprim diluito in media con il 3% di acquaragia, se necessario, per i metalli non ferrosi (zincati da trattare) e di Primaire antirouille per quelli ferrosi
• 2 strati di Jalemail SR satin, in base al livello di protezione desiderato
Vecchie pitture aderenti su questi supporti
• Carteggiatura, opacizzazione delle superfici
• 2 strati di Jalemail SR satin, in base al livello di protezione desiderato
Legno e derivati (in interni)
• Se necessario, prevedere preventivamente un fondo di impregnante e di trattamento preventivo contro gli organismi nocivi (funghi, insetti…)
• Uno strato di Appretto sintetico diluito in media con il 20% di acquaragia, ricopribile dopo 12 ore
• Sgranatura con carta vetrata sottile o lieve carteggiatura, se necessario
• Due strati di Jalemail SR satin, in base al livello di protezione desiderato

Osservazioni
Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostri migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Inoltre, garantiamo la qualità della merce consegnata, conformemente alle regole dell'Unione Svizzera dei Fabbricanti di Pitture e Vernici.

Claessens
A SWISS COMPANY
VERNIS CLAESSENS SA
Route Sous-Riette 15
CH-1023 Crissier
Tel. +41 21 702 07 02
mail@claessens.com
www.claessens.com