SOLUZIONI SOL - FINITURA

DURAPOX 900

Resina epossidica bicomponente per rivestimenti semispessi.



CARATTERISTICHE: Elevata resistenza all'abrasione e al traffico veicolare. Ottima resistenza agli agenti chimici: idrocarburi, grassi e acidi minerali diluiti.
Rivestimento semispesso, 0,25–1 mm – Autolivellante.

APPLICAZIONE: Pavimenti interni soggetti a traffico intenso: parcheggi, officine, garage e negozi.

CARATTERISTICHE

Intérieur

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Aspetto:	Lucido, teso, 90% di brillantezza a 60°.
Tinte :	Grigio perla – Grigio cenere – Grigio cemento. Altri colori disponibili su richiesta.
Densità:	1,61 +/-0,05
Asciugatura a 20°C:	Al tatto: 3 ore per uno spessore del film asciutto di 0,5 mm
Ricopribile :	Minimo: 12 ore – Massimo: 72 ore (oltre questo limite, sarà necessaria la levigatura)
Aperto al traffico pedonale:	24 ore
Apertura al traffico motorizzato:	72 ore
Durezza finale:	8 giorni
Temperature di applicazione:	comprese tra +10 °C e +27 °C al massimo.
Valore limite UE:	Categoria A/ j: 500 g/l 2010 Questo prodotto contiene un massimo di 79 g/l di COV
Peso dell'estratto secco:	95% +/- 2%
Volume dell'estratto secco:	91% +/- 2%
Resa media :	400 g/m² per strato di film sottile 900 g/m² per strato per uno spessore di 0,5 mm. Da 1 a 2 mani. Varia a seconda del tipo, delle condizioni della superficie, dell'assorbimento del substrato e del metodo di applicazione.
Confezione:	Kit (12,7 + 2,5) kg

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY – France - TÉL : +33(0)1 48 91 95 49
www.duralex-peintures.com

SOLUZIONI SOL - FINITURA

DURAPOX 900

CONSERVAZIONE: 24 mesi in confezione integra e sigillata, al riparo dal gelo.

RESISTENZA AL FUOCO: M1 su substrato classificato M0, secondo l'Allegato 3-II del decreto del 21 novembre 2002, relativo alla reazione al fuoco dei prodotti da costruzione e d'arredamento.

CLASSIFICAZIONE: Famiglia I Classe 6b1 (NFT 36 005)

ATTUAZIONE

I supporti, i lavori preparatori e le condizioni di esecuzione saranno conformi alle raccomandazioni della norma DTU 59.3 (per rivestimenti < 1 mm) e della norma DTU 59.4 (per rivestimenti > 1 mm).

Preparazione dei fondi:

- I pavimenti devono essere puliti, asciutti, compatti, non grassi e non polverosi.
- Per massetti nuovi: carteggiare se necessario, rimuovere la boiacca con detergente disincrostante e poi risciacquare con acqua pulita.
- Per le macchie di grasso o olio, utilizzare un detergente multiuso e risciacquare con acqua pulita.
- In caso di fondo ostruito (non poroso), utilizzare PLANIKA PRIM+.
- Se il pavimento è umido (>4%), utilizzare PLANIKA PRIM+.
- Non applicare direttamente su massetti di anidrite e composti livellanti; consultateci.
- Sui pavimenti danneggiati, riempire i difetti applicando una malta riparatrice.

Implementazione:

Preparazione della miscela:

- Mescolare accuratamente la base prima di aggiungere l'indurente per risospendere i pigmenti.
- Mescolare la resina con l'indurente utilizzando un miscelatore elettrico per 3 minuti a una velocità massima di 300 giri/min. Lasciare riposare la miscela per 3 minuti prima dell'applicazione.
- La miscela può essere utilizzata per 30 minuti.
- Attenersi scrupolosamente al dosaggio della base/indurente: non utilizzare parte della miscela.
- Versate il composto in piccole quantità (circa 1/3 del contenitore) e stendetelo con un rullo o una spatola. Le striature lasciate dalla spatola scompariranno e la copertura risulterà liscia e uniforme.
- I lati e il fondo del contenitore vanno puliti e miscelati bene, per ridurre al minimo gli sprechi versare il rimanente nel kit successivo in modo che si mescoli accuratamente con il resto del composto.
- Poiché la miscela di indurente e base è altamente reattiva, deve essere applicata immediatamente dopo la preparazione. Dopo la miscelazione si potrebbe avvertire una leggera sensazione di calore; questo è normale.
- L'applicazione deve essere effettuata in aree ben ventilate. In ambienti chiusi, è necessario prevedere una ventilazione forzata.

SOLUZIONI SOL - FINITURA

DURAPOX 900

Applicazione **:**

- Su superfici solide, DURAPOX 900 può essere applicato direttamente in due mani: la prima diluita al 20% con un diluente epossidico, seguita da una seconda mano non diluita. Lasciare trascorrere un minimo di 12 ore e un massimo di 72 ore tra una mano e l'altra.
  Dopo 72 ore: carteggiare leggermente per opacizzare la superficie e garantire l'adesione.
- DURAPOX 900 può essere applicato in uno strato sottile utilizzando un rullo montato su un'asta.
- Dopo 30 minuti di applicazione, utilizzare il rullo antibolle con movimenti incrociati.
- Non lavorare sul rivestimento per più di un'ora a 20 °C.

Materiali: Rullo o spatola dentellata, pennello

Diluente e detergente: Diluente epossidico

Metodi per riparare il pavimento danneggiato:

Per preservare l'aspetto estetico della riparazione, delimitare con precisione l'area da riparare utilizzando del nastro adesivo. Rimuovere eventuali parti non rifinite. Carteggiare leggermente l'intera area delimitata con carta abrasiva fino a ottenere una superficie uniformemente opaca. Rimuovere accuratamente tutta la polvere e quindi rimontare il sistema originale.

Manutenzione dei pavimenti verniciati:

Per preservare tutte le proprietà di un pavimento verniciato, è importante garantire una manutenzione adeguata e regolare.

Pavimento appena verniciato: la prima pulizia del pavimento verniciato può essere effettuata solo dopo che la pellicola di vernice si è completamente asciugata. A seconda del prodotto e delle condizioni di temperatura e umidità dell'ambiente, questo periodo può variare da 7 giorni a un mese.

Prodotti per la pulizia:

Non utilizzare detergenti concentrati (fortemente acidi o basici), né solventi organici potenti (acetone, MEK, ecc...).

In ogni caso, eseguire una prova preliminare su un piccolo campione rappresentativo della superficie da trattare. Non pulire con il vapore.

Attrezzature per la manutenzione:

Per una piccola area può bastare un semplice mocio. Le spazzole delle lavasciuga pavimenti rotative e automatiche devono essere dotate di dischi non abrasivi.

IGIENE E SICUREZZA
Fare riferimento alla scheda di sicurezza disponibile sul sito web.
Consultare il sito www.duralex-peintures.com e le istruzioni riportate sulla confezione.
Pericoloso. Seguire le precauzioni di sicurezza.



Questa scheda informativa è stata creata e aggiornata il 28/04/2026. Essa annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti. Poiché la tecnologia è in continua evoluzione, è responsabilità dei nostri clienti verificare con i nostri servizi, prima di qualsiasi implementazione, che questo documento non sia stato sostituito da un'edizione più recente. Le informazioni fornite si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Non possono, in alcun caso, essere considerate una garanzia da parte nostra, né implicano alcuna responsabilità da parte nostra in merito all'utilizzo dei nostri prodotti. Poiché le condizioni di applicazione sono al di fuori del nostro controllo, questo documento non ha valore contrattuale e DURALEX PEINTURES si riserva il diritto di apportare modifiche. il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso.