Classidur

XPRESS HYDRO

PITTURA PER INTERNI OPACA, A BASE ACQUOSA, CON RESINE ACRILICHE, 2 IN 1: FONDO E FINITURA, RICOPRIBILE IN 1 ORA.

MAT
MATT - OPACO






CATEGORIA: PITTURA PER INTERNI

DESCRIZIONE

Pittura multiuso a rapida essiccazione (primer/finitura) per lavori di nuova realizzazione e di manutenzione su pareti e soffitti.

DESTINAZIONI

Per tutti i lavori interni su pareti e soffitti in locali industriali, professionali e abitativi. Lavori di nuova costruzione e di ristrutturazione. Può essere applicata su numerosi supporti quali:
› Gesso e suoi derivati (non idrorepellenti e non polverulenti, salvo se si utilizza un primer adeguato)
› Supporti a base di leganti idraulici (cemento, calcestruzzo), intonaci filmogeni
› Su vecchie pitture aderenti
› Su intonaci sintetici
Attenzione: non applicare su intonaci a calce! Su superfici sporche, si consiglia di utilizzare Universal Xtrem Epoxy.

PROPRIETÀ

› Asciugatura rapida
› Ricopertura rapida in 1 ora
› Prodotto 2 in 1: primer e finitura
› Minergie B
› Odore leggero, basso contenuto di COV
› Facile da applicare: applicazione manuale o meccanizzata
› Limita notevolmente il fenomeno di ripresa, adatto a grandi superfici
› Coprente, riempitivo ed eccellente bianchezza
› Buona resa
› Eccellente adesione su vecchi fondi verniciati
› Facilità di manutenzione
› Basse emissioni nell'aria interna già dopo 3 giorni
› Additivo con effetto antiruggine immediato "Anti-Flash Rusting"

VANTAGGI PER I CLIENTI

› Copertura rapida, interruzione minima dell'attività dei locali
› Prodotto unico: primer e finitura
› Prodotto versatile per nuove costruzioni e ristrutturazioni

CARATTERISTICHE TECNICHE

Legante	A base di resine acriliche
Aspetto del film	Strato sottile
Grado di brillantezza	Opaco < 2% sotto gli 85°
Colore	Bianco e tonalità pastello. Basi disponibili per tonalità medie e vivaci. L'esattezza della tonalità sarà controllata dall'operatore.
Viscosità	Crema
Densità	1.43 ± 0.03
Essiccazione (20 °C, 65% UR)	Essiccazione a 20 °C e 65% di umidità relativa › Asciutto: 30 min. › Ricopribile: 1 ora L'asciugatura può essere ritardata in caso di tempo freddo e umido. Dipenderà anche dalla natura del supporto e dallo spessore applicato. L'applicatore dovrà verificare la fattibilità della ricopertura (condizioni ambientali, quantità applicate, natura del supporto, tonalità); in caso di dubbio, rispettare un tempo di attesa di 4 ore.
Residuo secco	In peso: 35% ± 2 In volume: 55% ± 2
Consumo / Resa (per mano)	Da 10 a 12m²/L per mano. Il consumo varia a seconda della natura del supporto e della sua rugosità, nonché del metodo di applicazione.
COV	Questo prodotto contiene 1 g/l di COV nella versione bianca e 3 g/l di COV nella versione colorata
Odore	Trascurabile
Confezioni	1 L - 5 L - 12,5 L
Scadenza e conservazione	24 mesi nella confezione originale non aperta. Conservare al riparo dal gelo e da temperature superiori a 35°C. Richiudere ermeticamente il contenitore dopo l'uso.

CLASSIFICAZIONI

Resistenza all'abrasione a umido	Classe 2 secondo la norma DIN EN 13.300
Classificazione AFNOR NF 36-005	Famiglia I - Classe 7b2
Etichetta ambientale svizzera	Etichetta B





APPLICAZIONE

Condizioni del supporto

Conformemente alle regole dell'arte e alla norma SIA, alle quali si aggiungono preparazioni particolari.
› **Supporti non rivestiti**
- Gesso, pannelli in cartongesso con rivestimento in cartone, derivati del gesso e intonaci da pittore
- Intonaci idraulici, calcestruzzi
- Altri supporti: consultarci
› **Supporti rivestiti**
- Supporti ricoperti da pitture aderenti, intonaci sintetici
- Altri supporti: consultarci

Attrezzi e modalità di applicazione

› **Pennello** in fibre sintetiche o poliestere
› **Applicazione a rullo:**
- Su supporti lisci per una finitura accurata: rullo in microfibra intrecciata da 12 a 14 mm
- Su supporti strutturati per una finitura riempitiva: rullo in microfibra di poliestere da 12 a 16 mm
› **Applicazione meccanizzata:**
- Pistola airless: ugello da 19 a 21, pressione da 160 a 180 bar

Sistema di applicazione

Il supporto deve essere asciutto, compatto e preparato a regola d'arte, in conformità con la scheda tecnica dei prodotti in questione.
Su supporti con assorbimento normale
› Su fondi a base di gesso e derivati, calcestruzzi e rivestimenti murali:
- 1 mano di Xpress Hydro Mat diluito con acqua dallo 0 al 5%
- 2 mani di Xpress Hydro Mat
Su supporti molto assorbenti
› Su pannelli in cartongesso con rivestimento in cartone e intonaci idraulici:
- 1 mano di Universal Xtrem Primer Epoxy o un prodotto adatto
- 2 mani di Xpress Hydro Mat
Su supporti rivestiti
› In presenza di pitture lucide o satinate, queste dovranno essere preventivamente opacizzate mediante carteggiatura, quindi lavate e risciacquate con acqua pulita
- da 1 a 2 mani di Xpress Hydro Mat diluito con acqua dallo 0 al 5%
Su supporti sporchi
› Applicare preventivamente 1 mano di Universal Xtrem Primer Epoxy o P-Rapid.
Si raccomanda di stenderee distribuire il prodotto sul supporto con movimenti incrociati prima di lisciare, sempre nella stessa direzione

Diluizione

› Pennello, rullo: pronto all'uso. Diluibile fino al 5%
› Pistola: diluizione da 0 a 10% con acqua
Mescolare bene prima dell'applicazione. Una diluizione elevata può ridurre l'effetto opacizzante.

Condizioni di applicazione

› Temperatura, umidità e condizioni di cantiere conformi alla norma SIA 257
› Evitare atmosfere fredde o umide
- Temperatura del supporto e dell'aria superiore a 8°C (prestare attenzione se > 35°C)
- Umidità relativa inferiore al 70%
› Nota: non applicare su supporti soggetti a condensa

Pulizia degli attrezzi

Con acqua, subito dopo l'uso.

Note

› Non applicare su bianco fisso
› Rispettare le istruzioni di sicurezza riportate sulla confezione
› Assicurarsi sempre di disporre della versione più recente della scheda tecnica e della scheda di sicurezza

Raccomandazioni particolari

› Evitare lo spreco di vernice: stimare la quantità di vernice necessaria
› Richiudere i barattoli non terminati per poter riutilizzare la vernice
› Il riutilizzo della vernice è un buon modo per ridurre l'impatto ambientale dei prodotti durante l'intero ciclo di vita
› Per la tutela dell'ambiente, l'imballaggio, il contenuto residuo e i residui di pulizia non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici o versati nel lavandino. Informarsi presso le autorità locali per conoscere le modalità di smaltimento e raccolta
› Utilizzare dispositivi di protezione individuale puliti e correttamente mantenuti: guanti e protezioni per gli occhi progettati per proteggere dagli schizzi di liquidi
› Aerare l'ambiente durante l'applicazione e l'asciugatura

Si prega di consultare la scheda di sicurezza su **www.claessens.com**
La presente scheda tecnica ha lo scopo di informare la nostra clientela sulle proprietà del nostro prodotto ed è stata redatta secondo le nostre attuali conoscenze. Tuttavia, data la molteplicità dei supporti e delle condizioni relative ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole dell'arte e del mestiere, che i materiali presentati siano adatti all'uso previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in merito all'applicazione e alle proprietà menzionate nella presente scheda. Poiché la tecnica è in continua evoluzione, spetta alla nostra clientela, prima di qualsiasi applicazione, verificare presso i nostri servizi che si tratti effettivamente dell'ultima edizione. Il valore di COV indicato rappresenta il valore del prodotto pronto all'uso, senza colorazione né diluizione. In nessun caso tale valore può comportare la nostra responsabilità per miscele effettuate con altri prodotti commerciali, di cui non conosciamo l'effettivo tenore di COV.

SWISS DESIGN
Claessens A SWISS COMPANY
VERNIS CLAESSENS SA
Sous-Riette 15, CH - 1023 Crissier
Tel. +41 21 702 07 02 I mail@claessens.com